



Techmo Asphalt-Caucho

Emulsión impermeabilizante asfáltica modificada con elastómeros

Descripción del producto

Emulsión obtenida por la dispersión en agua de betún asfáltico modificado con elastómeros para aplicación en frío

Usos

- Imprimación y preparación de superficies para posterior tratamiento con productos asfálticos
- Impermeabilizaciones de cimentaciones enterradas, muros de contención, recubrimiento exterior en trasdós de muros en sótanos, etc, sobre hormigones rugosos (no fratasados) sin enlucido previo, preferiblemente con drenaje exterior
- Barrera de vapor

Propiedades

- Excelente adherencia sobre hormigón, aglomerados, bloques de hormigón, etc
- Impermeable al agua y al vapor de agua
- No cuartea a bajas temperaturas
- Elevada elasticidad
- Resistente a la alcalinidad
- Resistente al vapor de agua
- No contiene COVs
- Ni tóxico ni inflamable

Modo de empleo

El soporte sobre el que vaya a aplicarse el Techmo Asphalt caucho, deberá presentar una superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo y de otras sustancias (aceites, cal, etc.) que pudieran perjudicar la adherencia o mermar sus prestaciones, sobre soportes húmedos o secos, reparando adecuadamente la superficie en caso de presentar coqueas u oquedades.

Si el soporte es muy absorbente, y en condiciones de mucho viento o sol, conviene humedecer el soporte previamente, evitando así la desecación prematura de la membrana.

Aplicar con rodillo, cepillo, o brocha, solo o en combinación con un geotextil.

- Homogeneizar el producto en su envase antes de la aplicación.
- Imprimir con el propio Techmo Asphalt Caucho diluido con agua al 20-30 %. Dejar secar completamente antes de aplicar el producto.
- Impermeabilizar sin diluir, extendiendo en capas uniformes y de forma perpendicular entre sí, dejando secar completamente cada capa antes de aplicar la siguiente (preferiblemente, 24 horas, dependiendo del grado de humedad y de la temperatura ambiente).

No se recomienda para contacto permanente con agua

Consumo / Dosificación

Aproximadamente 300 gr/m² y capa.
Aplicar mínimo de tres manos cruzadas entre sí.

Datos técnicos

- Contenido en sólidos: > 50% en peso
- Densidad: 1.25 - 1.35 kg/lt
- Tiempo de repintado: 24 horas
- Endurecimiento: se conseguirá antes de las 24 h. después de su aplicación
- Temperatura de soporte/Aplicación: 5 < < 35 °C

Presentación

Botes de 20 kg

Conservación y almacenamiento

Conserva sus propiedades 9 meses desde su fecha de fabricación, almacenado en sus envases originales y sin diluir. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción directa del sol, de las heladas y frío excesivo.



Techmo Asphalt-Caucho

Emulsión impermeabilizante asfáltica modificada con elastómeros

Seguridad e higiene

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Se recomienda el uso de los EPI's apropiados para la manipulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la eliminación de residuos de productos químicos, el usuario ha de consultar la última versión de la correspondiente Hoja de Seguridad.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.