

Techmo Grout Filler

Relleno calibrado para mezclar con grouts cementosos

CAMPO DE APLICACIÓN

Árido silíceo de granulometría controlada, apto para ser mezclado con grouts cementosos.

Relleno calibrado para obtener Techmo Grout 21 en espesores superiores a 70 mm.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación o su compatibilidad con otros morteros fluidos.

PROPIEDADES

- Granulometría controlada.
- Químicamente inerte.
- Árido redondeado.
- Altas resistencias mecánicas.

BASE DEL MATERIAL

Árido silíceo.

MODO DE UTILIZACIÓN

(a) Mezcla con Techmo Grout 21

Para la obtención de Techmo Grout 120 deberá disponerse en una hormigonera las 2/3 partes del agua prevista (4,5 litros) y el árido Techmo Grout Filler (25 kilos). Añadir el Techmo Grout 21 (50 kilos) poco a poco con el resto del agua (2,25 litros) y mezclar hasta obtener un mortero fluido y sin grumos.

CONSUMO PARA LA OBTENCIÓN DE:

Relación de mezcla Techmo Grout 120:
50 kilos de Techmo Grout 21 / 25 kilos de Techmo Grout Filler

PRESENTACIÓN

Se suministra en sacos de 25 kg.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y ÚTILES DE TRABAJO

En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de que el material esté endurecido sólo puede limpiarse mecánicamente.

ALMACENAJE

Almacenar el producto en sus envases originales herméticamente cerrados, en lugar seco y protegido contra la humedad.



Techmo Grout Filler

TÉCNICAS DE HORMIGÓN Y MORTEROS S.L.
c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56

EN 13139:2002 Áridos para morteros

Tamaño de las partículas:	4/12 (d/D)
Densidad de las partículas	2.6 g/cm ³
Contenido en finos	Categoría 3
Cloruros	0.0018 %
Sulfatos solubles en ácido	AS0.2
Azufre total	0,0
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y el endurecimiento del hormigón	No contiene
Absorción de agua:	0.30 %

Almacenado correctamente Techmo Grout Filler se conserva indefinidamente

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

DEBE TENERSE EN CUENTA

- Nunca añadir más agua al mortero que haya perdido su consistencia.
- No emplear Techmo Grout Filler a dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas en cada aplicación sin previa consulta a nuestro Departamento Técnico.

Techmo Grout Filler

Relleno calibrado para mezclar con grouts cementosos

DATOS TÉCNICOS

Características	Valores
Aspecto físico:	Sólido granular homogéneo
Naturaleza:	Silíceo (cuarzo)
Granulometría mínima - máxima:	4 – 12 mm
Tipo grano:	Rodado

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Sí se desean datos de control pueden solicitarse las “Especificaciones de venta” del producto a nuestro Departamento Técnico.



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com