



# Techmo Retard Mortero RM 65

## Aditivo retardador de fraguado para mortero fabricado en central

### Campo de aplicación

TECHMO RETARD MORTERO RM 65 es un aditivo líquido diseñado para la fabricación en central de morteros que precisen de un elevado tiempo abierto.

TECHMO RETARD MORTERO RM 65 es adecuado para todo tipo de morteros basados en cemento que precisen de un prolongado tiempo de trabajabilidad.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

### Propiedades

- Aumenta el tiempo abierto del mortero.
- Mejora las resistencias del mortero.
- Aumenta el rendimiento de hidratación del cemento.
- Reduce la fisuración del mortero.
- Permite optimizar el rendimiento productivo de la obra.

### Modo de utilización

TECHMO RETARD MORTERO RM 65 se añade directamente al agua de amasado, durante la fabricación del mortero en la planta. No adicionar el aditivo sobre la masa seca de cemento y áridos.

Para obtener un adecuado rendimiento de TECHMO RETARD MORTERO RM 65, éste debe combinarse con el aditivo TECHMO RETARD MORTERO RM 50. Para evitar el apelmazamiento del mortero y obtener así el tiempo abierto deseado.

Consultar siempre la compatibilidad entre aditivos antes de su empleo.

### Dosificación

TECHMO RETARD MORTERO RM 65 se dosifica entre el 0,1 y el 1,5 % sobre el peso de cemento, dependiendo del retra-

so de fraguado deseado, de las condiciones climáticas y de los materiales empleados para la fabricación del mortero.

Estas dosificaciones son orientativas. Deberán realizarse ensayos previos a la utilización del aditivo para definir las dosificaciones óptimas.

### Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas que estén impregnadas de TECHMO RETARD MORTERO RM 65 puede realizarse con agua, preferentemente caliente.

### Presentación

TECHMO RETARD MORTERO RM 65 se suministra en bidones de plástico de 230 Kg, en garrafas de 25 Kg, en contenedores de 1200 Kg y a granel en cisterna.

### Condiciones de almacenamiento

TECHMO RETARD MORTERO RM 65 se conserva perfectamente durante 1 año en sus envases originales y herméticamente cerrados. Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de las heladas.

### Manipulación y transporte

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas para la utilización de productos químicos, por ejemplo, utilizar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Para más información, consultar la Hoja de Seguridad del producto.



# Techmo Retard Mortero RM 65

**Aditivo retardador de fraguado para mortero fabricado en central**

## Hay que tener en cuenta

- Se recomienda la realización de ensayos previos a la utilización del aditivo.
- No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas sin previa consulta a nuestro Departamento Técnico.
- Consultar la compatibilidad entre aditivos.

## Propiedades

- Función principal: Retardante de fraguado para mortero.
- Efecto secundario: Excesivo retraso de fraguado por sobredosificación.
- Aspecto físico: Líquido azulado translúcido
- Densidad, 20° C:  $1,170 \pm 0,03$  gr/cm<sup>3</sup>
- pH, 20° C:  $8 \pm 1$
- Cloruros: < 0,1%
- Viscosidad 20° C Brookfield Sp00/100rpm: < 30 cps.

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las "Especificaciones de Venta" a nuestro Departamento Técnico.

## NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

Techmo Retard Mortero RM 65: 2 de 2



**Gran Canaria** c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A - 35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041  
**Tenerife** c/ Benjamin Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807  
**Fuerteventura** c/ El Trillo, Parcela 14, Nave 34. Polígono Industrial El Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481  
**Barcelona** c/Murcia 52, Nave 4B. Polígono Industrial Can Calderón. 08830 Sant Boi de Llobregat. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643  
**Madrid** c/ del Lilo, 14-16 Sector 18, Polígono Industrial La Sendilla. 28350 Ciempozuelos - Madrid. Tlf.: 918 270 123 / 627 957 528 - Fax: 911 018 152