

# Techmofrol EPA D 25

Desenfofrante especial para obra y apto para cualquier tipo de encofrado

## DESCRIPCIÓN

TECHMOFROL EPA D25 es un agente desmoldeante basado en aceites especiales.

## USOS

Agente desmoldeante que evita la adherencia y permite un desmoldeado óptimo del hormigón o del mortero a los encofrados o moldes, sirve para diversos tipos de encofrados, pero que se utiliza generalmente en encofrados absorbentes.

## PROPIEDADES

- Elevado poder de humectación.
- Incrementa la vida de los moldes y encofrados.
- Incrementa la vida útil de las bandejas de madera.
- Compatible con toda clase de moldes.
- Protección para moldes o encofrados metálicos.

## MODO DE EMPLEO

Es indispensable para su buen comportamiento remover previamente a fondo la garrafa antes de su utilización.

Los moldes y encofrados deben estar limpios, secos y libres de restos de hormigón, polvo, grasa, óxido o de suciedad utilizando brochas, rodillos o mejor, usando métodos de pulverización.

Puede ser aplicado varios días antes de la confección del encofrado, aunque recomendamos hacerlo el mismo día, antes del hormigonado, para prevenir el asentamiento de polvo sobre el producto, con lo que se vería comprometido su eficacia.

No hay que respetar ningún plazo de espera antes de echar el hormigón.

En el caso de que un hormigón cuyo encofrado haya sido tratado con TECHMOFROL EPA D25, y vaya a ser enfoscado o pintado posteriormente, se impone un lavado vigoroso de su superficie con un cepillo y agua, en cuanto se haya desenfofrado.

Aplicar una fina y uniforme capa de producto sobre el molde de encofrado, evitando acumulaciones puntuales. Los sobre consumos pueden ocasionar manchas superficiales al hormigón.

Los útiles y herramientas impregnados con TECHMOFROL EPA D25 pueden limpiarse con agua.

## CONSUMO

El consumo habitual de TECHMOFROL EPA D25 no deberá superar los 50-100 gr/m<sup>2</sup>, aunque estarán en función del molde a utilizar. Consumos superiores pueden provocar la aparición de manchas en el hormigón.

PROPIEDADES	
Aspecto físico:	Líquido blanco.
Densidad, 20 °C:	0,972 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
pH:	8 ± 1
Viscosidad	20 °C
Brookfield Sp00/100rpm:	< 25 cps.

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados.

## PRESENTACIÓN

Garrafas de 25 kg, bidones de 200 kg, contenedores de 1000 kg.

## CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

TECHMOFROL EPA D25 puede almacenarse durante 6 meses en lugar fresco, seco y en sus envases originales cerrados.

Proteger de la acción directa del sol. Almacenar al abrigo de frío intenso.

## SEGURIDAD E HIGIENE

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

# Techmofrol EPA D 25

Desencofrante especial para obra y apto para cualquier tipo de encofrado



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

#### NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

#### DELEGACIONES

**Gran Canaria:** c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

**Tenerife:** c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

**Barcelona:** Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com