



Techmotex 99

Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina

Descripción:

TECHMOTEX 99 es una malla de fibra de vidrio, tejida, con protección antialcalina, utilizada para absorber posibles tensiones que tienen lugar durante el fraguado y endurecimiento de los morteros de revocos y enfoscados.

Usos:

- Refuerzo de enfoscados de morteros tradicionales en superficies y/o puntos singulares (esquinas, encuentros, etc.) reduciendo considerablemente el riesgo de fisuración.
- Punteo de juntas de unión entre materiales de construcción de diferente naturaleza.
- Colocada sobre materiales aislantes (planchas de poliestireno, etc.) facilita la puesta en obra del mortero sobre estos materiales.

Ventajas:

- Reduce considerablemente el riesgo de fisuración en los morteros utilizados para revocos y/o enfoscados.
- Facilita la colocación del mortero sobre soportes lisos, mejorando el agarre de éste, reduciendo las pérdidas de mortero y aumentando los rendimientos de colocación.

Presentación:

Rollos de 50 m² (50 m de longitud por 1 m de ancho).

Datos Técnicos:

- Color: Azul
- Espesor: 0,48 mm
- Peso: Aprox. 130 g/m²
- Luz: 9 mm x 9 mm

Resistencia a tracción:

- Trama: 220 daN/5cm - Urdimbre: 160 daN/5cm

Alargamiento de rotura:

- Trama: 4% - Urdimbre: 4%

Modo de Empleo:

• Cuando se utilice para armar morteros

- Soporte:

El soporte deberá estar sano, limpio, exento de grasas y aceites y libre de polvo, lechadas y partes sueltas o mal adheridas.

- Colocación de la malla:

Aplicar una primera mano de mortero y cuando aún esté fresco, embeber la malla con ayuda de una llana lisa, presionando desde el centro de la malla hacia los laterales de la misma. Proceder a aplicar la segunda mano de mortero cuando la primera haya endurecido.

• Cuando se utilice para mejorar la adherencia

Previamente a la colocación, se aconseja enrollar la malla en sentido contrario al que muestra para eliminar la curvatura y así evitar arqueos durante la colocación sobre superficies planas.

A continuación, con el fin de mantener la malla sujeta al soporte hasta que reciba el mortero de recubrimiento, se colocará la trama (mecha plana) en posición horizontal fijando la malla al soporte con la masilla de poliuretano TECHMOFLEX 11PS (por puntos), con mortero o con cualquier otro material compatible con la malla y el soporte. En todos los casos la malla deberá solaparse al menos 5 cm en las uniones que tenga entre sí.



Techmotex 99

Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina

Almacenamiento:

En lugar seco y fresco. Los rollos deben colocarse en posición vertical sobre soporte plano.

Indicaciones Importantes:

El TECHMOTEX 99 es compatible con todos los aditivos TECHMO para morteros.

El mortero a utilizar deberá tener en todos los casos un tamaño máximo de áridos de 4 mm.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.



Las Palmas de Gran Canaria
c/ Las Mimosas, Parcela 122, Fase 1 Manz. 2 • Polígono Industrial de Arinaga • 35118 Agüimes • Gran Canaria
Tlf.: 928 18 93 55/56 • Fax: 928 18 80 41 • Móvil: 625 46 97 42

Santa Cruz de Tenerife
c/ Benjamin Franklin, Nave 9 • Polígono Industrial El Chorrillo • 38108 Santa Cruz de Tenerife • Tenerife
Tlf.: 922 53 76 72 • Fax: 922 62 58 07 • Móvil: 615 02 43 38

Techmotex 99

2 de 2