



Techmo Butilband Geotex

Banda de Butilo adhesiva en frío, revestida por un No Tejido y deformable transversalmente

Descripción:

Banda de Butilo adhesiva en frío, revestida por un No Tejido y deformable transversalmente.

Compuesto:

Banda adhesiva en frío compuesta por una capa visco elástica butílica revestida por un No Tejido.

El revestimiento No Tejido permite una deformación del producto en el sentido transversal y limita las deformaciones en el sentido longitudinal. La cara adhesiva está protegida por un protector pelable.

Su principal objetivo consiste en ofrecer una estanqueidad sobremateriales que están expuestos a posible entrada de aire, polvo, agua, aceites, etc. De una forma rápida y segura.

Campo de aplicación:

Estanqueidad en las entregas o juntas de piezas húmedas.

El soporte No Tejido permite al complejo butílico adaptar la forma del soporte y permite aplicaciones de adhesivos, morteros...

Junta de estanqueidad desmontable. Estanqueidad de desagües

Aplicación:

Los soportes deben estar limpios y secos.

En casos donde los soportes no sean fiables, se recomienda estabilizar el sustrato con una imprimación bitumosa. Si los soportes presentan residuos de grasa limpiar con disolvente.

En temperaturas bajas es conveniente limpiar con un paño la humedad depositada para evitar una posible condensación entre el butilo y el sustrato (punto de rocío).

Debe evitarse la aplicación en presencia de lluvia, hielo o nieve.

Información Técnica:

Producido y controlado bajo certificación ISO 9001 Para asegurar las aplicaciones y utilidades siempre tienen de realizarse pruebas previas sobre posibles incompatibilidades de la masilla con el soporte así como la temperatura de utilización del producto.

Cuando la aplicación estará en contacto con el agua, es conveniente efectuar la unión en seco y evitar así el riesgo de retención de agua.

Características del revestimiento No Tejido:

- Naturaleza de las fibras: 100 % Polipropileno
- Masa por m² D 45 1012: 30 g / m²
- Resistencia a la rotura:
Corte Longitudinal: 120 N / 5 cm
Corte Perpendicular: 12 N / 5 cm

Características de la masilla butílica:

- Naturaleza de los cauchos: Butilo-Polisobutileno
- Estabilidad ponderable (% de pérdida) NF 052: < 1%
- Resistencia a la colabilidadde butilo a 5°C ISO 7390:
< 3mm
- Resistencia a la colabilidadde butilo a 70°C ISO 7390:
< 3mm





Techmo Butilband Geotex

Pavimento epoxi autonivelante

Características del complejo Techmo Butilband Geotex:

- Espesor: Según artículo
- Pelaje a 90° sobre cero MEL 052: > 4 N / cm
- Comportamiento al choque a -30°C D 42 1313:
No se desprende
- Derrame en caliente (Método Placa Perforada) D45 52 56:
No se derrama
- Temperatura de aplicación: +5°C < t < +40°C
- Temperatura de servicio: -30°C < t < +80°C

Instrucciones de empleo:

Los soportes deben estar limpios, secos, exentos de polvo y grasa o de materias incompatibles con el sellador (asfaltos, breas, etc.)

Verificar la compatibilidad de la masilla con los soportes en términos de adherencia y químicos controlando la temperatura de utilización del producto.

Separar el protector del butilo, posicionar el producto sobre uno de los elementos evitando la formación de bolsas de aire.

Presentar y presionar el butilo comprimiéndolo para asegurar una buena estanqueidad y adherencia.

Cuando el producto se tenga que solapar, respetar una longitud de seguridad de 5 cm.

El soporte No Tejido puede pintarse, no obstante esas pinturas deben ser compatibles con la naturaleza química de éste último.

Las masillas de butilo son sensibles a los disolventes.

Seguridad:

Evitar el contacto con los ojos.

Conservar fuera del alcance de los niños.

Consultar la ficha de seguridad e higiene.

Conservación y stock:

Almacenar entre 5°C y 30°C y proteger de fuentes de calor.

El producto se conserva 12 meses bajo dichas condiciones y en su envase original sin abrir.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

