

Techmo Ligante Árido Acrílico

Revestimiento monocomponente ligante de áridos a base de resina acrílica

DESCRIPCIÓN

TECHMO LIGANTE ÁRIDO ACRÍLICO es una dispersión acuosa de un copolímero de estireno-acrílico, libre de plastificantes y disolventes. Forma parte de un sistema específicamente diseñado para pavimentación de viales, relleno de alcorques en parterres, plazas, carriles bici, etc. Se emplea donde se necesita un acabado estético y funcional debido a su acabado poroso es un excelente drenante del agua superficial, además de flexible y duradero.

CARACTERÍSTICAS

- Protección de la superficie.
- Baja absorción de agua.
- No blanquea por la acción del agua.
- Uso en interiores y exteriores.
- Buena resistencia a las inclemencias climatológicas.
- Excelente adherencia y anclaje.

MODO DE EMPLEO

TECHMO LIGANTE ÁRIDO ACRÍLICO se debe agitar antes de utilizar. Para realizar una correcta aplicación durante el mezclado hay que tener en cuenta la naturaleza, presentación y tamaño de los áridos que se van a emplear. Se aconseja utilizar una mezcladora o recipiente adecuado con una batidora eléctrica de bajas revoluciones. La mezcla deberá de compactarse con una llana o herramienta adecuada.

ALMACENAMIENTO

TECHMO LIGANTE ÁRIDO ACRÍLICO conservado en su envase original correctamente cerrado se conserva durante 6 meses. Almacenar a temperaturas comprendidas entre 5°C y 40°C. Mantener alejado de cualquier fuente de calor. Almacenado a altas temperaturas, puede reducir su período de conservación. Proteger de las heladas. Mantener cerrado herméticamente para evitar la formación de una película superficial debido a la evaporación del agua.

FORMATO

TECHMO LIGANTE ÁRIDO ACRÍLICO se comercializa en envases de 25 kilos.

LIMPIEZA

Los equipos y herramientas sucias de TECHMO LIGANTE ÁRIDO ACRÍLICO se eliminan con agua limpia, inmediatamente después de su uso. El material endurecido solamente se podrá eliminar mecánicamente.

MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo, usar gafas y guantes. Evitar ser ingerido. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación. Asegurar una adecuada ventilación. TECHMO LIGANTE ÁRIDO ACRÍLICO no es tóxico, peligroso ni inflamable en condiciones normales de manipulación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Transparente
Sólidos totales (%):	50 ± 1
pH:	7,5 – 9,0
Peso específico a 20°C (g/cm³):	1,04
Estabilidad mecánica:	Excelente
Sistema emulsionante:	Aniónico

Techmo Ligante Árido Acrílico

Revestimiento monocomponente ligante de áridos a base de resina acrílica



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9, Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com