



Techmo Air Retard Mortero

Aditivo aireante retardante para mortero

Campo de aplicación

Diseñado para morteros de albañilería para enfoscados, re-crecidos, rejuntado, etc., especialmente para morteros aplicados en exteriores y con condiciones climatológicas adversas con riesgo de heladas.

Ideal para los trabajos con morteros en tiempo caluroso, ya que prolonga el tiempo de utilización.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

Propiedades

- Mejora la docilidad de la masa aditivada, mejorando el manejo y la aplicación del mortero.
- Mejora las resistencias mecánicas del mortero.
- Prolonga el tiempo abierto de los morteros, incluso con cementos rápidos y áridos absorbentes.
- Proporciona mayor resistencia al mortero frente a los ciclos hielo-deshielo, incrementando su durabilidad.

Modo de utilización

Para morteros, TECHMO AIR RETARD MORTERO se añade juntamente con el agua de amasado. Puede añadirse al mortero ya amasado, asegurando una homogeneización total del producto.

No adicionar el producto sobre la masa seca.

Dosificación

TECHMO AIR RETARD MORTERO se dosifica al 0,08 - 1% sobre el peso de cemento. Dosificaciones superiores son posibles con ensayos previos.

Estas dosificaciones son orientativas y recomendamos realizar ensayos previos en cada caso para determinar la dosificación óptima.

Limpieza de herramientas

Los equipos y herramientas impregnadas de TECHMO AIR RETARD MORTERO pueden limpiarse con agua, preferiblemente caliente.

Presentación

TECHMO AIR RETARD MORTERO se suministra en garrafas de 25 kg y en bidones de 220 kg.

Condiciones de almacenamiento

Puede almacenarse durante 1 año en sus envases originales herméticamente cerrados, protegido de temperaturas extremas.

Manipulación y transporte

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

Hay que tener en cuenta

- Se recomienda la realización de ensayos previos a la utilización del producto.
- No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas sin previa consulta con nuestro Departamento Técnico.
- Consulta la compatibilidad entre aditivos antes de su utilización.



Techmo Air Retard Mortero

Aditivo aireante retardante para mortero

Propiedades

- Función principal: Aireante retardante para mortero.
- Efecto secundario: Retraso de fraguado y elevada oclusión de aire a dosis elevadas.
- Aspecto físico: Líquido marrón.
- pH, 20° C: 7,3 +/- 1
- Densidad, 20° C: 1.10 +/- 0.02 g/cm³
- Viscosidad 20° C Brookfield Sp00/100rpm: < 35 cps.
- Contenido en cloruros: < 0,1%

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las "Especificaciones de Venta" a nuestro Departamento Técnico.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.