

Techmo Pigmento Pardo 3080

Colorante en polvo para cemento blanco y gris, cal y yeso

DESCRIPCIÓN

Pigmento en polvo formulado para facilitar su dispersión obteniendo coloraciones homogéneas y estable, presentando estabilidad a la luz, calor e intemperie, así como a los productos álcali y ácidos.

ENVASE

TECHMO PIGMENTO PARDO 3080 se comercializa en sacos de 25 Kg.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto debe permanecer en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, protegido de la intemperie y la humedad a unas temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C. Conservado adecuadamente, el producto mantiene sus propiedades 12 meses desde su fecha de fabricación. Se recomienda mantener los sacos cerrados para evitar la contaminación y la absorción de humedad.

DATOS TÉCNICOS	
Fórmula química	$aFeOOH + bFe_2O_3 + cFe_3O_4$
Contenido de Fe_2O_3 (%) – método ISO 1248	mín. 81
Forma	Polvo
Forma de las partículas	acicular
Peso específico (g/cm ³) – método ISO 787/10	4,2
Tamaño medio de las partículas (µm)	aprox. 0.1 x 0.6
Material soluble en agua (%) – método ISO 787/3	máx. 0.3
Residuo en tamiz de 325 mallas (%) – método ISO 787/7	máx. 4.7
Valor pH – método ISO 787/9	mín. 4.0 máx. 7.5
Absorción de aceite (g/100g) – método ISO 787/5	mín. 18 máx. 30
Material volátil a 105°C (%) – método ISO 787/2	aprox. 0.9
Resistencia térmica (°C)	aprox. 180
Poder colorante (%) – método ISO 787/24	mín. 95 máx. 105
ΔE máx.	1.0



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com