

# **Techmocal Aerea Base**

#### Mortero de Albañilería

# **DESCRIPCIÓN**

TECHMOCAL AEREA BASE está formulado a base de cemento y cal, áridos seleccionados y aditivos que le confieren una gran trabajabilidad, retención de agua y adherencia.

#### **APLICACIONES**

TECHMOCAL AEREA BASE está indicado para trabajos tradicionales de albañilería:

Enfoscados interiores y exteriores en obra nueva y rehabilitaciones.

### **SOPORTE**

El soporte deberá ser resistente, plano, en lo posible rugosos y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

#### **MODO DE EMPLEO**

1º Amasar con agua limpia mecánicamente hasta conseguir una masa homogénea, plástica, exenta de grumos, con un 20% de agua (aprox. 5.0 L/saco) 2º Dejar reposar la masa 5 minutos y reamasar antes de

aplicar.
3º Para realizar revestimiento, se extiende con máquina de proyectar ó llana sobre el soporte, aplicando un espesor de 10 mm. Aprox., reglar hasta conseguir una superficie lisa y plana. Se realizarán los despieces elegidos mediante colocación de junguillos los cuales pueden servir de referencia para el espesor.

4º Dejar transcurrir el tiempo según el soporte, temperatura y humedad ambiental necesário antes de proceder a realizar al terminación mediante fratasado.

### **PRECAUCIONES**

No aplicar sobre soportes en base yeso.

No aplicar sobre soportes o piezas de baja o nula absorción.

No aplicar sobre soportes deteriorados o pulverulentos sin utilizar imprimación TECHMODUR RESIN A-500.

No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de 5º C ni por encima de 35° C.

En las uniones entre distintos materiales, ángulos y puntos

singulares donde exista riesgo de figuración, armar el morteró con malla de fibra de vidrio.

La terminación del mortero TECHMOCAL AEREA BASE será siempre fratasado.

En caso de altas temperaturas y/o viento seco, se reco-mienda humedecer el soporte previamente para evitar la deshidratación del mortero y volver a humedecer 24 horas después de su aplicación.

#### RENDIMIENTO

El consumo aproximado de TECHMOCAL AEREA BASE es de 15 Kg/m2, para un espesor de aplicación de 10 mm.

# **PRESENTACIÓN**

Sacos de 25 Kg (palé de 1000 Kg).

### COLOR

Blanco.

# **ALMACENAMIENTO**

El envase original cerrado y en lugares cubiertos, 12 meses.

# **DENOMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN**

UNE EN 998-1: (CR) CSIII W2

# **DATOS TÉCNICOS**

Agua de amasado aprox.(%): 20 Tamaño máximo árido (mm): <2 Densidad aparente polvo (g/cm<sup>3</sup>): 1.3 Densidad aparente pasta (g/cm<sup>3</sup>): 1.7 Tiempo de vida mezcla (min): ≥60 Resist. Compresión (N/mm²): ≥3.5 Adhesión (N/mm<sup>2</sup>):  $\geq$  0.15 Absorción agua Kg/m<sup>2</sup>min<sup>1</sup>/<sub>2</sub>: 0.1

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulner cualquier. información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.



Techmocal Aerea Base: 1 de 1

Madrid c/Mar del Tirreno, 13. Industrial San Fernando Norte. Polígono de San Fernando de Henares. 28830 Madrid. Tlf.: 918 270 123 - Fax: 911 018 152 Barcelona Avinguda Arraona, nº 58 Nave A-7, Pol. Ind. Can Salvatella. 08210 Barberà del Vallès (Barcelona). Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643 Gran Canaria c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A - 35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041 Tenerife c/ Benjamin Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. TIf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807 Fuerteventura c/ El Trillo, Parcela 14, Nave 34. Polígono Industrial El Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481