

Techmocure E

Producto de curado a base de parafinas, para hormigón y mortero fresco

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

Líquido de curado, listo para su empleo, a base de parafinas que, pulverizado sobre la superficie del hormigón o mortero, forma una fina película que actúa como barrera protectora, evitando la desecación prematura de la superficie. No influye en el tiempo de fraguado.

Cumple con la Norma A.S.T.M 309-89, Tipo 1, Clase A.

USOS:

- Construcciones de hormigón armado y pretensazo.
- Autopistas y carreteras en firme de hormigón.
- Pistas de aeropuertos, rampas.
- Puentes.
- Pistas de patinaje.
- Cubiertas.
- Muros de contención.
- Vigas, pilares.
- Canales.
- Losas de hormigón.
- Elementos prefabricados.

VENTAJAS:

- Se presenta listo para su uso.
- Disminuye la retracción superficial reduciendo la posibilidad de figuración.
- Evita la desecación prematura de la superficie por efecto de agentes externos tales como viento, sol, etc.
- Asegura la obtención de las resistencias previstas.
- No modifica el aspecto superficial del hormigón o mortero, ya que la pigmentación blanca desaparece a muy corto plazo.
- Se consigue un ahorro frente a otros sistemas de curado tradicionales tales como: colocación de arpilleras mojadas, laminas de polietileno.

DATOS DEL PRODUCTO:

- Color: Líquido blanco lechoso.
- Condiciones de almacenamiento: Al resguardo del hielo y del calor.
- Conservación: 6 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados.
- Presentación: Garrafa de 25 kg y bidón de 200 kg.

DATOS TÉCNICOS:

• Tipo: Emulsión de parafina.

- Densidad: Aprox. 0,97 kg/l.
- pH: 7,5.

CONSUMOS:

Aprox. 0,200 kg/m². En tiempo muy caluroso o con vientos fuertes, prever un sobreconsumo de aprox. un 20-30%.

MODO DE EMPLEO:

- Se aplica mediante un pulverizador de mano o de motor sobre la superficie de hormigón o mortero fresco, formando una capa fina y continua. La aplicación se realiza en dos pasadas sucesivas e inmediatas y se debe realizar en el momento en que las superficies a tratar empiezan a tomar aspecto mate, que puede oscilar en el caso del hormigón entre 1/2 y 2 horas después de su colocación, según la temperatura anterior.
- En el caso de elementos encofrados se hará inmediatamente después del encofrado.
- Es imprescindible remover a fondo el contenido de los envases antes de proceder a su aplicación.
- Se recomienda además se pase por un tamiz fino antes de cargarlo en los pulverizadores.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Se deben limpiar con regularidad con agua y un cepillo los aparatos de pulverización y las boquillas.

INDICACIONES IMPORTANTES:

- La coloración blanca permite distinguir las superficies tratadas
- Si se han de tratar grandes superficies se recomienda utilizar instalaciones automáticas de pulverización.
- Durante las 3 primeras horas de la aplicación se deberá proteger de la acción de la lluvia.
- Pasado un tiempo, la capa protectora pierde su coloración blanca, debido a la acción del sol. Sin embargo su efecto persiste durante 3 o 4 semanas desapareciendo depuse poco a poco por el trafico y los agentes atmosféricos.
- No deben tratarse las superficies que van a recibir posteriormente un revoco o pintura, se debe eliminar antes de
- la aplicación.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.





Techmocure E

Producto de curado a base de parafinas, para hormigón y mortero fresco

PRECAUCIONES:

- En caso de inhalación, exponer al afectado al aire fresco, si se sienten molestias acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada con agua y jabón, si persisten los síntomas acudir al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua abundante durante 15 minutos.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito.

ECOLOGÍA:

Impedir su contacto con agua y su penetración en el terreno.

TRANSPORTE:

Mercancía no ADR.







FICHA TÉCNICA

HOLA DE CECHDIDAD

WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com
Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com
Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallês. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com
Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com