

Techmodur Compacfix

Látex multiusos para mortero o lechada de cemento

DESCRIPCIÓN

TECHMODUR COMPACFIX se trata de un aditivo látex impermeabilizante para morteros y lechadas de cemento. La dispersión plástica TECHMODUR COMPACFIX está especialmente compuesta y destinada para ser empleado como compactador plástico con cemento, cal, yeso y otros productos de endurecimiento hidráulico. Libre de disolventes. Mejora las propiedades de los morteros convencionales. Debido a su elasticidad resiste al desgaste, no se agrieta, estanco, antipolvo y establece a la intemperie.

USOS

- Se utiliza en combinación con ligantes como cemento, cal, yeso y otros productos de endurecimiento hidráulico.
- Preparación de morteros de reparación, de enfoscados, de revestimiento, de solados, de fijación de tejas, morteros de albañilería en general.
- Soportes finos.
- Rejuntar con morteros elásticos y otros morteros especiales.
- Pegamento de hormigón fresco sobre soportes viejos con adhesión superior frente a otros morteros convencionales.
- Agarre y masillas a base de yeso.
- Lechada de adherencia y tapaporos.
- Agarre y masillas a base de yeso.

CARACTERÍSTICAS

- Cohesión.
- Resistencia a la abrasión.
- Fuerza de adhesión.
- Fuerza de flexión.
- Elevada impermeabilidad.
- Mejora la resistencia química.
- Resistencia a ciclos de hielo-deshielo.
- Libre de disolventes.
- Facilita la colocación rápida.

MODO DE EMPLEO

El soporte donde se aplicará el producto debe estar sano, limpio y exento de grasa, aceite, óxidos, polvos, suciedad, lechadas, restos de pinturas y partes sueltas o mal adheridas. Una vez la superficie se encuentre limpia conviene humedecerlo con un poco de agua, y las piezas a colocar. TECHMODUR COMPACFIX se recomienda removerlo bien antes de utilizar. Se debe mezclar junto con el agua de amasado. Mezclar hasta obtener la consistencia deseada.

CONSUMO

Se recomienda mezclar 1 volumen de TECHMODUR COMPACFIX con 2 volúmenes de agua.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

No aplicar por debajo de los 5 °C ni por encima de los 25 °C.

FORMATO

TECHMODUR COMPACFIX se comercializa en garrafas de 5 kilos.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

TECHMODUR COMPACFIX se conserva durante 12 meses en su envase original herméticamente cerrado, sin diluirlo. Se recomienda almacenar en un lugar seco y fresco, protegido de la acción directa del sol, de las heladas y del frío excesivo.

MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo, usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: Líquido blanco lechoso
- Contenido en sólidos: 53 ± 1%
- Densidad: 1,01 g/cm³
- Mezcla tixotrópica

Techmodur Compacfix

Látex multiusos para mortero o lechada de cemento



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallès. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com