

Techmodur Lechada de Adherencia

Puente de adherencia a base de resinas sintéticas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pasta tixotrópica a base de resinas de naturaleza acrílico estirenada sin disolventes, con cargas minerales seleccionadas.

USOS

Como imprimación, puente de adherencia o regulador de absorción, para favorecer el anclaje de morteros de enfoscado a base de cemento y/o cal a aplicar sobre soportes de hormigón liso, baldosas, etc.

PROPIEDADES

- Económico.
- Excelente adherencia sobre soportes porosos.
- Incrementa la durabilidad.
- Facilita el rendimiento en la colocación de productos de revoco de naturaleza hidráulica.
- Permite el revestimiento en paramentos de hormigón prefabricado o poco absorbente.
- Producto monocomponente de aplicación rápida y sencilla.
- Paramentos verticales y techos.
- Producto sin disolventes, no es nocivo ni desprende vapores tóxicos.
- Mejora la adherencia sobre soportes lisos sin absorción.
- Regula la absorción de agua en los soportes muy absorbentes.
- Favorece la adherencia y evita los descolgamientos en los enfoscados lisos.
- Interiores y exteriores.

MODO DE EMPLEO

Antes de comenzar los trabajos, prever la cantidad a utilizar si no tiene previsto usar el envase completo, sacando la cantidad deseada antes de su dilución.

Los soportes deben estar limpios, libres de polvo, grasas, aceites o líquidos desencofrantes.

Mezclar 2 volúmenes de Techmodur Lechada de Adherencia con 1 de agua, hasta conseguir una pasta homogénea antes de su aplicación, preferiblemente con un agitador mecánico.

Aplicar el producto con rodillo o brocha.

Una vez seco, aplicar el mortero en los tres días posteriores a la aplicación de Techmodur Lechada de Adherencia. No aplicar con lluvias o heladas.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C ni superiores a 45º C.

Limpiar con agua templadas las herramientas utilizadas inmediatamente después de su utilización.

CONSUMO / DOSIFICACIÓN

Sin diluir, 0,300 Kg/m²

DATOS TÉCNICOS	
Aspecto	pasta tixotrópica color AMARILLO / OCRE
Densidad (g/cc)	1,65 +/- 0,5 g/cc
Disolvente	agua
Comportamiento al fuego	NO inflamable
Aplicación del mortero	4 a 6 horas después de la aplicación
Acabado	rugoso

PRESENTACIÓN

Cubos 6 / 25 kg

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conserva sus propiedades 12 meses desde su fecha de fabricación, almacenado en sus envases originales y sin diluir. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción directa del sol, de las heladas y frío excesivo

SEGURIDAD E HIGIENE

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Se recomienda el uso de los EPI's apropiados para la manipulación de este tipo de producto.

Techmodur Lechada de Adherencia

Puente de adherencia a base de resinas sintéticas

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la eliminación de residuos de productos químicos, el usuario ha de consultar la última versión de la correspondiente Hoja de Seguridad



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallès. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com