



Techmoepox Top Plus

Revestimiento transparente a base de resinas epoxídicas 100% Sólidos

Descripción:

El TECHMOEPOX TOP PLUS es un revestimiento transparente de dos componentes formulado con resinas epoxídicas. 100% Sólidos.

Campos de aplicación:

- Aparcamientos y zonas de tráfico ligero.
- Pavimentos de naves industriales y talleres donde las sollicitaciones mecánicas no son elevadas.
- Salones de exposición.
- Tratamiento antipolvo.

Propiedades:

- Aplicación sencilla y rápida.
- Proporciona una superficie antipolvo, resistente a la abrasión.
- Pavimento limpio y de fácil mantenimiento.
- Acabado decorativo.
- Excelente poder de penetración, que le confiere una gran adherencia además de consolidar la superficie de hormigón.
- Buena resistencia química a bases y ácidos diluidos.

Modo de empleo:

Preparación de soporte

El sustrato de hormigón sobre el que se aplique debe de estar nivelado, limpio de polvo, grasa y exento de humedad (max. 4%) y con una ligera rugosidad.

Cuando se aplique sobre superficies metálicas deberá emplearse chorro de arena para su limpieza.

Aplicación:

Se mezclan de manera íntima los dos componentes A y B con ayuda de un agitador eléctrico de bajas revoluciones

para no introducir mucho aire. Una vez conseguida una mezcla homogénea, aplicar mediante brocha, rodillo o sistema airless.

Asegurar ventilación adecuada de la zona de trabajo.

Es indispensable para la seguridad de los operarios y para asegurar el perfecto curado del producto.

Evitar la aplicación en momentos de alta humedad ambiental, ya que se dificulta el secado del revestimiento y no se alcanzan sus resistencias completas.

No aplicar la segunda mano en un tiempo inferior a las 8 horas de la primera, ni superior a 48 horas.

Limpieza de herramientas:

Las herramientas se limpiarán con disolvente inmediatamente después de su empleo.

Datos técnicos:

- Tipo: ligante epoxídico bicomponente
- Densidad: 1,50 Kg/l
- Contenido en sólidos: 100%
- Pot-life a 25 °C (tecam 100g): > 1 hora
- Temperatura de soporte: mínima: +10°C - máxima: +30°C
- Secado al tacto (20 °C): 5 horas
- Tráfico ligero (20°C): 24 horas
- Curado total (20 °C): 7 días
- Adherencia: > 30 Kg/cm² (rompe el hormigón)

Consumo:

Dependiendo de la porosidad del soporte el consumo recomendado del TECHMOEPOX TOP PLUS es de 0,2 - 0.3 Kg/m² por mano.

Presentación:

El TECHMOEPOX TOP PLUS se suministra en lotes (A+B) de 15,10 Kg.

Techmoepox Suelos A: 1 de 2



Madrid C/ Mar del Tirreno, 13. Polígono Industrial San Fernando Norte. 28830 San Fernando de Henares - Madrid. Tlf.: 918 270 123 - Fax: 911 018 152 - centro@tecnicashm.com

Barcelona Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643 - barcelona@tecnicashm.com

Málaga C/ Espacio, 26, Nave 108/C. Polígono Industrial San Luis de Málaga. 29006 Málaga. Tlf.: 627 170 632 - Fax: 911 018 152 - malaga@tecnicashm.com

Gran Canaria C/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B2. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041 - central@tecnicashm.com

Tenerife C/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807 - tenerife@tecnicashm.com

Fuerteventura C/ El Trillo, Parcela 14, Nave 34. Polígono Industrial El Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481 - fuerteventura@tecnicashm.com



Techmoepox Top Plus

Revestimiento transparente a base de resinas epoxídicas 100% Sólidos

Condiciones de almacenamiento:

El TECHMOEPOX TOP PLUS tiene un periodo de almacenamiento de 12 meses entre 5 °C y 30 °C en un lugar seco.

Seguridad e Higiene:

El TECHMOEPOX TOP PLUS contiene disolventes volátiles inflamables. Si la aplicación es en lugares cerrados o poco ventilados se deberá utilizar mascarillas y ventilación adicional.

En caso de derrame, recoger el material con algún producto absorbente como serrín o arena.

No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el material no curado.

El TECHMOEPOX TOP PLUS no debe ponerse en contacto con piel y ojos o ser ingerido. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico.

En caso de contacto con la piel lavar abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere, buscar atención médica inmediata. No provocar el vómito.

Emplear guantes y gafas protectoras durante el manejo y aplicación del producto.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.