



Techmoflex Industria

Sellante adhesivo de alto módulo y curado rápido

Descripción:

Alto módulo, sellante adhesivo monocomponente basado en el polímero MS. No contiene solventes, siliconas ni isocianatos. Cura con la humedad, inoloro. Curado rápido en las fases cercanas a la polimerización. Excelente adherencia. Resiste los rayos UV y las inclemencias meteorológicas. Puede ser pintado.

Aplicaciones:

Sellado y unión en la industria de fabricación (automóviles, barcos, unión de metales...). Las aplicaciones para la industria de la construcción incluye: molduras, perfiles, paneles de aislamiento, fijaciones decorativas... Adhiere piedra natural y marmol.

Excelente adherencia en aluminio, acero galvanizado, cobre, latón, acero inoxidable, cristal de zinc, PVC, epoxy, poliéster, melamina, madera lacada... y materiales de construcción (hormigón).

Características:

- Tiempo de formación de piel (23°C, 50% HR): 10'
- Espesor polimerizado en 24h (23°C, 50% HR): 3 mm/24h.
- Dureza Shore A DIN 53 505: 45
- Modulo de elasticidad (al 100%): 1,3 MPa
- Alargamiento a la rotura: > 250%
- Capacidad de movimiento: 20%
- Temperatura de aplicación: $+ 5^{\circ}\text{C} \leq T \leq + 40^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de servicio: $-30^{\circ}\text{C} \leq T \leq + 80^{\circ}\text{C}$

Instrucciones de empleo:

Las superficies deben estar limpias, y libres de polvo. Si es posible, para un mejor acabado, utilice cintas para delimitar la aplicación. Alisar con agua jabonosa. Presione la masilla contra los bordes y la junta y rellene los huecos teniendo cuidado de no crear burbujas de aire. Quite las cintas de protección. Limpiar el equipo antes de que se seque. La masilla polimerizada puede eliminarse raspando.

Seguridad:

Evitar el contacto con la piel.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua y consultar a un médico.
Mantener alejado de los niños.
Consultar la Hoja de Seguridad.

Conservación y almacenamiento:

9 meses a partir de la fecha de fabricación, en sus envases originales cerrados y alejados de la humedad.
Guardar en un sitio adecuadamente ventilado, a una temperatura máxima de 30°C.

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

