

Techmofrol 50

Aceite desmoldeante para todo tipo de encofrados, emulsionable en agua

Descripción:

Aceite emulsionable para el desmoldeo del hormigón

Usos:

Agente desmoldeante que evita la adherencia del hormigón o del mortero a los encofrados o moldes, sirve para diversos tipos de encofrados, y según las características del encofrado, se puede utilizar concentrado, o mezclado con agua en distintas proporciones

Características:

- El hormigón no se ensucia y se puede aplicar rápida y limpiamente.
- Permite un ahorro de tiempo y de mano de obra en la limpieza de los encofrados.
- Éconómico, debido a su gran rendimiento y fácil manejo.
- Se prolonga la duración de utilización de los encofrados, disminuye el desgaste de la madera
- Gran estabilidad de las emulsiones, en cualquier proporción y sin importar el grado de dureza del agua utilizada.

Modo de empleo:

Se aplica sobre encofrados limpios y secos utilizando brochas o mejor, usando métodos de pulverización. Es indispensable para su buen comportamiento remover pre-

viamente a fondo la garrafa antes de su utilización. Para su uso emulsionado, se recomienda no diluir TECHMO-FROL 50 más de un 20% vertiendo siempre el TECHMOFROL 50 sobre el agua y agitar.

Puede ser aplicado varios días antes de la confección del encofrado, aunque recomendamos hacerlo el mismo día, antes del hormigonado, para prevenir el asentamiento de polvo sobre el producto, con lo que se vería comprometido su eficacia. No hay que respetar ningún plazo de espera antes de verter el hormigón.

En el caso de que un hormigón cuyo encofrado haya sido tratado con TECHMOFROL 50, y vaya a ser enfoscado o pintado posteriormente, se impone un lavado vigoroso de su superficie con un cepillo y agua, en cuanto se haya desencofrado.

Consumo/Dosificación:

Dependiendo de la naturaleza del soporte, aprox. 1 I de producto para 20-40 m2, según diluciones y porosidad.

Datos del Producto:

- Apariencia/Color: líquido aceitoso blanco
- Composición química: Aceite mineral emulsionado
- Densidad (20°C): Aprox. 0,95 \pm 2 kg/l

Presentación:

Garrafas 25 lt y bidones de 210 lt

Conservación y almacenamiento:

Conserva sus propiedades 12 meses desde su fecha de fabricación, almacenado.en sus envases originales. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción directa del sol, de las heladas y frío excesivo

Seguridad e higiene:

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Se recomienda el uso de los EPI's apropiados para la manipulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la eliminación de residuos de productos químicos, el usuario ha de consular la última versión de la correspondiente Hoja de Seguridad.

NOTA

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.



Techmofrol 50:1 de 1

Madrid: c/ del Mar Tirreno, 13. Polígono Industrial San Fernando Norte. 28830 San Fernando de Henares - Madrid. Tlf.: 918 270 123 - Fax: 911 018 152

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallês. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643

Málaga: c/ Espacio, 26 Nave 108/C - Polígono Industrial San Luis de Málaga. 29006 Málaga. Tlf.: 951 708 095- Fax: 911 018 152

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807

Fuerteventura: c/ El Trillo, Parcela 14, Nave 34. Polígono Industrial el Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481