Techmofrol Epa D 50

Agente desmoldeante basado en aceites especiales

Campo de aplicación
TECHMOFROL EPA D 50 es un agente desmoldeante basado en aceites especiales. Compatible con toda clase de moldes y encofrados, tanto de madera como metálicos y fenólicos, permitiendo un desmoldeado perfecto del hormigón.

Propiedades
- Con efecto antioxidante para los moldes o encofrados metálicos.
- Gran poder de humectación.
- Incrementa la vida de los moldes y encofrados.
- Incrementa la vida útil de las bandejas de madera.
- Compatible con toda clase de moldes.

Modo de utilización
Los moldes y encofrados deben estar limpios, secos y libres de restos de hormigón, polvo, grasa, óxido o de suciedad. Aplicar en cada caso mediante brocha, rodillo o equipo pulverizador de alta presión con boquilla plana. Aplicar una fina y uniforme capa de producto sobre el molde de encofrado, evitando acumulaciones puntuales. Los sobre consumos pueden ocasionar manchas superficiales al hormigón.

Consumo
El consumo habitual de TECHMOFROL EPA D 50 no deberá superar los 50-100 gr/m2. Consumos superiores pueden provocar la aparición de manchas en el hormigón.

Estos consumos son teóricos y deberán determinarse para cada obra en particular mediante ensayos representativos "in situ".

Limpieza de herramientas
Los útiles y herramientas impregnados con TECHMOFROL EPA D 50 pueden limpiarse con agua.

Presentación
Garrafas de 25 L, bidones de 200 L, contenedores de 1000 L

Almacenamiento
TECHMOFROL EPA D 50 puede almacenarse durante 6 meses en lugar fresco, seco y en sus envases originales cerrados. Proteger de la acción directa del sol. Almacenar al abrigo de frío intenso.

Manipulación y transporte
Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

Hay que tener en cuenta
- No añadir disolventes, ni otras sustancias que puedan afectar las propiedades del material.
- No exceder el consumo recomendado.
- Evitar la formación de charcos y cúmulos de desmoldeante
- Se recomienda la realización de ensayos previos a la utilización del producto.

Propiedades
- Aspecto físico: Líquido blanco.
- Densidad, 20º C: 0,986 ± 0,02 g/cm3
- pH: 8 ± 1
- Viscosidad 20º C Brookfield Sp00/100rpm: < 25 cps.

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las "Especificaciones de Venta" a nuestro Departamento Técnico.

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

TÉCNICAS DE HORMIGÓN Y MORTEROS S.L.

Madrid: c/ del Mar Tirreno, 13. Polígono Industrial San Fernando Norte. 28830 San Fernando de Henares - Madrid. Tlf.: 918 270 123 - Fax: 911 018 152
Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallès. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 643
Málaga: c/ Espacio, 26 Nave 108/C - Polígono Industrial San Luis de Málaga. 29006 Málaga. Tlf.: 951 708 095- Fax: 911 018 152
Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041
Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807
Fuerteventura: c/ El Trillo, Parcela 14, Nave 34. Polígono Industrial el Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481