

Techmopol Ligante Áridos

Revestimiento de poliuretano alifático bicomponente base disolvente

DESCRIPCIÓN

TECHMOPOL LIGANTE ÁRIDOS se trata de un revestimiento de poliuretano alifático bicomponente indicado para el tratamiento, decoración y protección de pavimentos. Proporciona una superficie de protección de mayor durabilidad y resistencia a la abrasión para una gran variedad de superficies: cementosas y de hormigón, metálicas y no metálicas. Ideal para el pintado de todo tipo de materiales metálicos como hierro, acero, galvanizado, latón o aluminio. El acabado final puede ser mate, brillo o satinado. Disponible coloreado o transparente.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a sustancias como la gasolina, gasoil, aceites lubricantes y detergentes en general.
- Resistente a los efectos nocivos de la intemperie, no amarillea.
- Buena resistencia al desgaste y a la abrasión.

MODO DE EMPLEO

1.- Preparación de la superficie

TECHMOPOL LIGANTE ÁRIDOS debe ser aplicado sobre sustratos secos, limpios y en buen estado para lograr la máxima adhesión entre el revestimiento y el sustrato.

- Hormigón y derivados: Eliminar agentes extraños (eflorescencia, salitre, etc.).
- Hierro y acero: Eliminar la cascarilla de laminación existente, restos de óxido o de material ya oxidado (chorreado abrasivo o bien mediante raspado y cepillado mecánico o manual). Dejar la superficie libre de óxido.

2.- Mezcla

Agitar TECHMOPOL LIGANTE ÁRIDOS hasta su perfecta homogeneización

3.- Aplicación

TECHMOPOL LIGANTE ÁRIDOS puede aplicarse a brocha, rodillo de pelo corto o pistola. Aplicar con temperatura ambiente y del pavimento superiores a 10°C.

4.- Observaciones

No aplicar por debajo de los 10°C de temperatura ambiente, ni con una humedad relativa superior al 80%. La humedad del sustrato a su vez deberá ser inferior al 5% y la temperatura del mismo superior en 2-3°C al punto de rocío durante la aplicación. En caso de excesiva insolación, viento fuerte o bajo el riesgo de lluvia tampoco se deberá aplicar TECHMOPOL LIGANTE ÁRIDOS.

ALMACENAMIENTO

TECHMOPOL LIGANTE ÁRIDOS conservado en su envase original correctamente cerrado se conserva durante 12 meses. Almacenar a temperaturas comprendidas entre 5°C y 40°C. Mantener alejado de cualquier fuente de calor. Almacenado a altas temperaturas, puede reducir su período de conservación. Proteger de las heladas.

FORMATO

TECHMOPOL LIGANTE ÁRIDOS coloreado el lote es de 20 kg. TECHMOPOL LIGANTE ÁRIDOS incoloro el lote es de 16 kg.

LIMPIEZA

Los equipos y herramientas sucias de TECHMOPOL LIGANTE ÁRIDOS se eliminan con agua limpia, inmediatamente después de su uso. El material endurecido solamente se podrá eliminar mecánicamente.

MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo, usar gafas y guantes. Evitar ser ingerido. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación. Asegurar una adecuada ventilación y evitar la inhalación de vapores. TECHMOPOL LIGANTE ÁRIDOS es un producto inflamable.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

DATOS TÉCNICOS

- Densidad a 20°C: 0,98 – 1,2 kg/l
- Tiempo entre capas: 2-3 horas
- Secado al tacto: 45 minutos
- Curado total: 7 días
- Reacción al fuego: Inflamable
- Punto de inflamación: 25°C

Techmopol Ligante Áridos

Revestimiento de poliuretano alifático bicomponente base disolvente



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com