



Techmopol Suelos AF

Pintura de poliuretano mono componente para pavimentos

Descripción

Pintura de poliuretano mono componente para pavimentos

Naturaleza Componentes:

- Poliisocianatos alifáticos.
- Homologable para recintos de uso alimentario o sanitario.
- Producto MONOCOMPONENTE

Usos

- Producto diseñado especialmente para aplicaciones al exterior
- Acabados de suelos de naves industriales, aparcamientos, etc
- Acabados de pavimentos de alta inercia química y resistencia

Modo de empleo

Homogeneizar el producto en su envase antes de utilizarlo, preferiblemente con taladro eléctrico a bajas revoluciones. Aplicar siempre sobre superficies limpias, secas y sanas, libres de polvo y cualquier tipo de suciedad o contaminación. Escoger la imprimación adecuada a cada soporte. Se puede diluir con un 10-20% para la primera mano a modo de imprimación para soportes absorbentes y sin humedad residual en el soporte, y con un 5-10 % de disolvente las capas restantes, con Poliuretano TECHMO.

Aplicar mediante rodillo de pelo corto, brocha, o pulverizador tipo Air Less.

Para pintado entre capas se debe esperar el tiempo hasta que seco al tacto y en ningún caso aplicar sobre pasadas las 48 horas para evitar problemas de adherencia.

En aplicaciones en interiores, se debe prever una buena ventilación en el momento de la aplicación y de las primeras horas de curado, ya que si no se hace así, pueden aparecer matizaciones parciales y pérdidas de brillo en el pavimento.

Consumo

100 a 150 gr/m²/capa. Se recomienda aplicar un mínimo de dos capas (aconsejable 3)

Datos Técnicos

- Densidad: 1.15-1.20 gr/cc
- Secado: Al polvo 4-6 horas. Al tacto 8-12 horas. Transitable a las 36 horas, no adquiere todas sus propiedades de resistencia física y química, hasta transcurridos 7 días
- La temperatura ambiental y del soporte debe estar por lo menos 3°C por encima del punto de rocío, para evitar posibles condensaciones y matizaciones en el acabado.

Presentación

- Colores: ROJO 220, VERDE 216, ARENA 217, AZUL 301-C, GRIS 232 y PIEDRA 222. (Otros colores -siempre bajo una referencia de carta RAL ó NCS- en cantidades mínimas establecidas y bajo demanda)
- Envases cerrados herméticamente de 0,750, 4 y 15 lts.
- Estabilidad en el envase original y sin abrir: un año.

Normas de Seguridad

- Utilizar guantes, difícil eliminación una vez polimerizado sobre la piel.
- En interiores, aplicar con buena ventilación.
- Producto inflamable. P.I.> 29° C
- Etiquetado de seguridad. Frases: R-10. S-7/9, S-16, S-23, S-33
- Clasificación AFNOR: Familia 1, clase 6 A



Techmopol Suelos AF

Pintura de poliuretano mono componente para pavimentos

Conservación y almacenamiento

Conserva sus propiedades 12 meses desde su fecha de fabricación, almacenado en sus envases originales y sin diluir. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción directa del sol, de las heladas y frío excesivo entre 5-30°C de temperatura

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.