

Techmotop Endurecedor Wall 293 Plus

Consolidante hidrofóbico para paramentos verticales y horizontales

DESCRIPCIÓN

TECHMOTOP ENDURECEDOR WALL 293 PLUS se trata de una dispersión acrílico-estirenada en base acuosa, destinada para la consolidación de paramentos verticales y horizontales de diferentes materiales absorbentes como, por ejemplo, mortero, arcilla, piedra, áridos, etc. Es un producto no contaminante con propiedades impermeabilizantes que no modifica las demás características de los demás productos de construcción.

TECHMOTOP ENDURECEDOR WALL 293 PLUS es la solución ideal para los desprendimientos de materiales o arenilla, obteniéndose un acabado liso e impermeable.

MODO DE EMPLEO

TECHMOTOP ENDURECEDOR WALL 293 PLUS se debe agitar previamente a su uso para homogeneizar la mezcla. El producto se encuentra listo para su uso sin ser necesaria su dilución. Se aconseja limpiar la superficie a tratar quitando todos los residuos que pudiera tener. TECHMOTOP ENDURECEDOR WALL 293 PLUS se aplica directamente sobre la superficie mediante pulverización (o con una brocha). Dejar actuar el producto durante 30 – 40 minutos. Posteriormente aplicar una segunda mano y dejar secar.

Se recomienda no aplicar TECHMOTOP ENDURECEDOR WALL 293 PLUS con lluvia moderada o si hay riesgo de la misma en 48 – 72 horas. Evitar en la mezcla restos orgánicos. No aplicar con una temperatura inferior a los 4°C ni superior 45°C. Tiempo de secado completo durante 48 horas a 25°C.

CARACTERÍSTICAS

- No representa un peligro para la salud de las personas y el medioambiente.
- No requiere de mantenimiento.
- Aumenta ligeramente la resistencia de la superficie tratada.
- Aplicable en casi cualquier tipo de superficie.
- Fácil aplicación y transporte.
- Impermeabiliza la superficie.

FORMATO

TECHMOTOP ENDURECEDOR WALL 293 PLUS se comercializa en bote de 1 kg, 5 kg y 25 kg.

ALMACENAMIENTO

TECHMOTOP ENDURECEDOR WALL 293 PLUS conserva sus propiedades durante un periodo aproximado de 6 meses. Debe conservarse en su envase original herméticamente cerrado para evitar la formación de una película superficial debido a la evaporación del agua. Almacenar en un lugar seco a una temperatura comprendida entre los 5 – 40°C, evitando las fuentes de calor, la exposición directa al sol y la exposición a frío intenso.

MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo, usar gafas y guantes. Evitar ser ingerido. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación. Asegurar una adecuada ventilación. TECHMOTOP ENDURECEDOR WALL 293 PLUS no es tóxico, peligroso ni inflamable en condiciones normales de manipulación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido blanco
Aspecto de la película:	Transparente
Sistema emulsionante:	Aniónica
Densidad a 20°C:	1,00 – 1,04 g/cm ³
pH:	7,5 – 9,5
Viscosidad Brookfield a 23°C:	200 – 2000
Sólidos:	43 % ± 1

Techmotop Endurecedor Wall 293 Plus

Consolidante hidrofóbico para paramentos verticales y horizontales



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com