Techmo Endurecedor Wall291

Consolidante a base de silicatos para la consolidación de paramentos verticales

Descripción
Es un consolidante a base de silicatos para la consolidación de paramentos verticales de diferentes materiales absorbentes como por ejemplo; mortero, arcilla, piedra, etc. Es un producto no contaminante que no modifica las características de los materiales de construcción.

Modo de empleo y Aplicaciones
Techmo Endurecedor Wall291 es una solución de refuerzo aplicable para todo tipo de paramentos verticales absorbentes que presenten rugosidades no deseadas, desprendimientos de materiales o arenillas.

Para su uso, es aconsejable limpiar la superficie a tratar lo mejor posible. Techmo Endurecedor Wall291 se aplica primero directamente sobre la superficie mediante pulverización (o con una brocha) y se deja secar durante media hora. Se recomienda realizar una segunda capa con el producto Techmo Endurecedor Wall292 Plus para un acabado perfecto.

Previamente a su aplicación, el material sólido del producto puede haberse sedimentado, por lo que se recomienda agitar antes de su empleo.

Vida útil
- 6 meses desde su fabricación en su envase hermético a temperatura entre 15ºC y 30ºC.
- Evitar exposición directa al sol y a temperaturas muy bajas que puedan congelarlo.

Ventajas
- Aumenta la resistencia de la superficie tratada.
- Fácil aplicación y transporte.
- No es peligroso para el medioambiente ni para la salud de las personas.
- No altera las características del material de construcción.
- Es aplicable para casi cualquier tipo de superficie.
- No huele.
- No requiere de maquinaria específica para su aplicación.
- No requiere de mantenimiento constante.

Propiedades físico-químicas
- Aspecto: Líquido turbio.
- Composición: solución de cargas inorgánicas y estabilizantes en agua.
- Densidad: 1,4 kg/litro.
- Valor PH: alcalino.
- Viscosidad: 20-40”, Copa Ford nº 4

Limitaciones
- No aplicar con temperaturas inferiores a 4ºC.
- No aplicar con lluvia moderada o si hay riesgo de la misma en 48-72 horas.
- Evitar la presencia de áridos o piedras superiores a 30 mm.
- Evitar en la mezcla restos orgánicos
- Tiempo de secado completo: 48 horas a 25ºC.
- Temperatura de aplicación entre 4 y 50ºC.
- Temperatura de almacenamiento: entre 15 y 30ºC.

La información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgo no se incluye en este documento. Antes de manipular el producto lea las hojas de seguridad de seguridad y las etiquetas del envase para un uso seguro.

Formatos
Techmo Endurecedor Wall291 se presenta en dos formatos de 1,45 Kg y de 5,75 Kg.

Este producto no es adecuado para uso médico o farmaceútico.

Fecha de última revisión: 09/07/2023 Esta revisión anula todas las anteriores. Compruebe última revisión en la página web -www.techmo.es

Techmo Endurecedor Wall291

Consolidante a base de silicatos para la consolidación de paramentos verticales

FICHA TÉCNICA

HOJA DE SEGURIDAD

WWW.TECHMO.ES

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES
Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com
Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com
Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallès. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com
Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com

Fecha de última revisión: 09/07/2023 Esta revisión anula todas las anteriores. Compruebe última revisión en la página web www.techmo.es