

Techmo Endurecedor Wall292 Plus

Polímero hidrofóbico de dispersión acuosa para la consolidación de paramentos verticales.

Descripción

Es un polímero hidrofóbico de dispersión acuosa para la consolidación de paramentos verticales de diferentes materiales absorbentes como por ejemplo; mortero, arcilla, piedra, etc. Es un producto no contaminante con propiedades impermeabilizantes que no modifica las demás características de los materiales de construcción.

Modo de empleo y Aplicaciones

Techmo Endurecedor Wall292 Plus es una solución de refuerzo aplicable para todo tipo de paramentos verticales absorbentes que presenten rugosidades no deseadas, desprendimientos de materiales o arenillas, resultando en un acabado liso e impermeable.

Previamente a su aplicación, el material sólido del producto puede haberse sedimentado, por lo que se recomienda agitar antes de su empleo. Techmo Endurecedor Wall292 Plus debe ser diluido antes de su aplicación en una proporción 1:2 con agua, mezclando vigorosamente la solución resultante.

Para su uso, es aconsejable limpiar la superficie a tratar lo mejor posible. Techmo Endurecedor Wall292 Plus se aplica directamente sobre la superficie mediante pulverización (o con una brocha) y dejar secar durante media hora, para posteriormente, dar una segunda mano y dejar reposar.

Vida útil

- 6 meses desde su fabricación en su envase hermético a temperatura entre 15°C y 30°C.
- Evitar exposición directa al sol y a temperaturas muy bajas que puedan congelarlo.

Ventajas

- Aumenta la resistencia de la superficie tratada.
- Fácil aplicación y transporte.
- Impermeabiliza la superficie.
- No es peligroso para el medioambiente ni para la salud de las personas.
- No altera las características del material de construcción.
- Es aplicable para casi cualquier tipo de superficie.
- Ligero olor a acrílico.
- No requiere de maquinaria específica para su aplicación.
- No requiere de mantenimiento constante.

Propiedades físico-químicas

- Aspecto: Líquido blanco.
- Composición: Polímeros acrílico estirénico en dispersión acuosa.
- Densidad: 1,02 kg/litro.
- Valor PH: 7-8.
- Viscosidad: RV8, 100-150 cps, splinde 2, 100 rpm

Limitaciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a 4°C.
- No aplicar con lluvia moderada o si hay riesgo de la misma en 48-72 horas.
- Evitar en la mezcla restos orgánicos
- Tiempo de secado completo: 48 horas a 25°C.
- temperatura de aplicación entre 4 y 45°C.
- Temperatura de almacenamiento: entre 15 y 30°C.

La información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgo no se incluye en este documento. Antes de manipular el producto lea las hojas de seguridad de seguridad y las etiquetas del envase para un uso seguro.

Formatos

Techmo Endurecedor Wall292 Plus se presenta en dos formatos de 1 Kg y de 5 Kg.

Este producto no es adecuado para uso médico o farmacéutico

Techmo Endurecedor Wall292 Plus

Polímero hidrofóbico de dispersión acuosa para la consolidación de paramentos verticales.



FICHA TÉCNICA



HOJA DE SEGURIDAD



WWW.TECHMO.ES

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

DELEGACIONES

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56. central@tecnicashm.com

Tenerife: c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672. tenerife@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallés. Tlf.: 930 002 900. barcelona@tecnicashm.com

Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095. malaga@tecnicashm.com